

Наименование показателей	Норма для марок		Методы испытаний
	Гроднамид ПА6-Л-ВС(черный)	Гроднамид ПА6-Л-ВС	
1 Внешний вид и цвет	Гранулы крашенные в массе черного цвета	Гранулы неокрашенные с желтоватым оттенком различной интенсивности или крашенные в массе	по 4.2 настоящих ТУ ВУ
2 Массовая доля гранул размером (2-5) мм, %, не менее	97	97	по 4.3 настоящих ТУ ВУ
3 Массовая доля воды, %, не более	0,40	0,40	по 4.4 настоящих ТУ ВУ
4 Показатель текучести расплава, г/10 мин.	4-16	4-16	по 4.5 настоящих ТУ ВУ
5 Прочность при растяжении, МПа, не менее	45	48	по 4.6 настоящих ТУ ВУ
6 Ударная вязкость по Шарпи на образцах: с надрезом, КДж/м ² , не менее	12	14	по 4.7 настоящих ТУ ВУ
7 Водопоглощение за 24 ч в холодной воде, %, не более	0,9	0,9	по 4.8 настоящих ТУ ВУ
Примечание - Допускается снижение норм по показателям 5,6 для крашенной в массе марки Гроднамид ПА6-Л-СВ на 10 % от норматива.			